

# 临界厚度为 30 微米的薄层炸药

Vlasov D A Rudchenko E A

(St-Peterburg Institute of Technology)

朱祖良 董海山

(中国工程物理研究院化工材料研究所)

**摘要** 本文叙述了用微米和亚微米的炸药颗粒制成的薄层炸药。它们具有临界厚度薄、用药量小、爆速高、传爆可靠、起爆能力强、破坏作用小等优点。实测结果：临界厚度仅为  $30\mu\text{m}$  (其宽度为 2 mm)，爆速为  $8030 \text{ m/s}$  (厚度为  $0.04\sim0.06\text{mm}$ )。

**关键词** 薄层炸药 爆炸逻辑网络

## 1 引言

爆炸逻辑网络已有近三十年历史，并已广泛用于多种战斗部中。所用的炸药多为聚合物粘结太安，经捏合均匀后，以不同的工艺方法粘附在铝或聚碳酸酯基板上或在基板的沟槽内，然后进行固化等工序处理。其临界直径略大于  $300\mu\text{m}$ ；实际使用直径为  $500\sim1000\mu\text{m}$ 。如 Campbell 等人报导的 XTX-8003<sup>[1]</sup> 和中国工程物理研究院化工材料研究所研制的类似配方 GI-920<sup>[2]</sup> 和 GE-921 配方。还有以 RDX 为基的 XTX-8004<sup>[1]</sup>。它们的主要爆轰性能见表 1。

表 1 几种网络炸药的爆轰性能

Table 1 The detonation properties of extrudable PBXs in explosive logic network

配 方	组份 (重量%)	理论密度 (g/cm <sup>3</sup> )	爆速 (m/s)	临界直径 (mm)	最大拐角 (°)
XTX-8003	PETN/sylgard-182	80/20	1.556	7300 ( $\rho=1.53$ )	0.36 ( $\rho=1.53$ )
XTX-8004	RDX/sylgard-182	80/20	1.579	7220 ( $\rho=1.55$ )	1.4 ( $\rho=1.53$ )
GI-920	PETN/SD-33	80/20	1.535	7270 ( $\rho=1.53$ )	0.35
GE-921	ZOX/SD-33	80/20	1.588	7750 ( $\rho=1.56$ )	0.3

表 1 所列的几种炸药的共同缺点是：临界直径较大、所用药量较多、基板厚、对邻近器件的破坏作用明显，因而不利于进一步小型化。

为了得到更加小型化的爆炸逻辑网络 (explosive logic network)，并减少对周围仪器的破坏作用。1986 年先由苏联的 Vlasov 教授和 Rudchenko 研制，后来于 1993 年又在中国工程物理研究院化工材料研究所研制成功了厚度仅为  $50\mu\text{m}$ 、宽度为 2mm 即可稳定

传播爆轰的薄层炸药。

减小薄层炸药临界厚度的技术关键是使用微米和亚微米的炸药颗粒。为此需采用特殊工艺方法。该工艺获得的太安和其它炸药的颗粒均在  $1\mu\text{m}$  左右或更小。此太安颗粒的电子显微镜照片见图 1。




图 1 薄层太安的电子显微镜照片

Fig. 1 The electronic microscopic photograph of thin-layer PETN

## 2 实验装置与结果

### 2.1 实验装置

薄层药片系用封闭式柔爆索 CDF 引爆，在不同部位放置钝化太安传爆药柱或在其间还夹着 0.04mm 厚的铜箔，以检验其起爆能力，详见图 2。

### 2.2 实验结果

临界厚度： $30\mu\text{m}$ （宽度为 2mm）；

爆速： $8030\text{m/s}$ （厚度为  $0.04\sim0.06\text{mm}$ ）；

爆轰传播的最大拐角：略大于  $135^\circ$ ；

起爆能力：不仅能可靠起爆钝化太安药片，而且当薄层炸药及钝化太安药片之间隔有 0.04mm 铜箔时，同样能引起钝化太安的正常爆轰（见图 2）；

抗曲折能力：薄层炸药经曲折两次，无粉末脱落；

基板的完整性：由于薄层炸药的药量很少，致使爆轰过程破坏作用很小。如薄层炸药在 0.5mm 厚铝基板上爆轰之后，基板完整无损，见图 3。




图 2 起爆钝化太安的能力

1—CDF 起爆薄层炸药; 2、3—钝化太安药片;

4—薄层炸药与钝化太安药片间放置 0.04mm 厚铜箔。

Fig. 2 The initiating ability on PETN/wax pellets

1—CDF for initiating the thin-layer explosive tape, 2,3—PETN/wax pellets,

4—A copper film (0.04mm in thickness) between explosive tape and booster pellet



图 3 薄层炸药爆轰之后的铝基板(厚 0.5mm)

Fig. 3 The Al matrix (0.5mm in thickness) after detonation of thin-layer explosive

### 3 结 论

制备薄层炸药的工艺技术为研制微型可挠曲的爆炸逻辑网络、切割器和民爆器材奠定了基础。由于这种薄层炸药具有重量轻、破坏作用小、爆速高、起爆能力强、传爆可靠等特点,具有广泛实用价值。

陶从良等同志参加了测试工作,特此致谢。

## 参考文献

- 1 Dobratz B M. LLNL Explosive Handbook. UCRL-52997, 1981.
- 2 董海山等. 高能炸药及相关物性能. 北京: 科学出版社, 1989. 349~354
- 3 Dong Haishan. Properties of Bis (2, 2, 2-trinitroethyl-N-nitro) ethylenediamine and Formulations thereof. 9th Symposium on Detonation (Intern.), 1989.

## THIN-LAYER EXPLOSIVE TAPE WITH DETONATING CRITICAL THICKNESS OF 30 MICROMETRE

Vlasov D A Rudchenko E A

(St-Peterburg Institute of Technology)

Zhu Zuliang Dong Haishan

(Institute of Chemical Materials, CAEP)

**ABSTRACT** This paper describes the thin-layer flexible explosive tapes made from micron or submicron explosive particles. The advantages of the tape are: small critical thickness, using little explosive, high detonation velocity, high initiating ability, small destructibility on neighbouring instruments, etc.

Experimental results obtained for detonation properties of the tape are as follow:

Detonation velocity: 8030m/s (0.04~0.06 in thickness)

Critical thickness: 30μm (2mm in width)

Turning ability for detonation propagation: ≥135°

Initiating ability: Thin-layer explosive tape can reliably initiate PETN/wax 95/5 pellets.

**KEY WORDS** thin-layer explosive tape, explosive logic network.